GRUPPO FERALPI

FERALPI SIDERURGICA SPA

Scheda prodotto

B500B (CH) cod. 21E1

TIPO PRODOTTO: **Tondo in barre per c.a. laminato a caldo con processo TEMPCORE**

GAMMA DIMENSIONALE (Ø mm): **6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25-26-28-30-32-34-40**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: **Svizzera - B500B - SIA 262**

COMPOSIZIONE CHIMICA (%)						CARATTERISTICHE MECCANICHE			
C	P	S	Cu	N	Ceq	fs (N/mm^2)	fs/fsk (N/mm^2)	ft/fs	Agt (%)
£ **0.22**	£ **0.050**	£ **0.050**	£ **0.80**	£ **0.012**	£ **0.50**	³ **500**	£ **1.30**	³ **1.08**	³ **5**

TOLLERANZA DIMENSIONALE IN MASSA (%)		INDICE DI ADERENZA (fR)		
Ø ≤ 8	Ø > 8	Ø5 ÷ ≤ Ø6	Ø6.5 ÷ ≤ Ø12	Ø >12
± 6.0	**± 4.5**	**0.035**	**0.040**	**0.056**

MARCHIO DI FABBRICA



0-4-5

TARGA D' IDENTIFICAZIONE

Rev. 04 **Data: 17/04/2008**	**Preparata da:** p.i. Italo Piras	**Verificata da:** p.i. Italo Piras	**Approvata da:** p.i. Italo Piras