




TIPO PRODOTTO: rete elettrosaldata prodotto standard

GAMMA DIMENSIONALE (Ø mm): 6 - 7 - 8 - 9

CONFEZIONAMENTO



VEDI CATALOGO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: NF A 35-080-2 B500B

COMPOSIZIONE CHIMICA (%)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

C	P	S	Cu	N	Cev	Re (MPa)	Re,act/Re,nom	Rm/Re	Agt (%)	Toll. Peso (%)	Fs (N)
≤ 0.22	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.80	≤ 0.012	≤ 0.50	500	≤ 1.30	≥ 1.08	≥ 5,0	± 4.5	≥ 30% F _{0,2nom}

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE NERVATURE (fR)
[fR=0,56 x a/c]

TARGA D' IDENTIFICAZIONE

Ø 6

Ø 7 ÷ 9

≥ 0.035


≥ 0.040



GRUPPO FERALPI
FERALPI
SIDERURGICA SPA
LONATO (BRESCIA) ITALY

www.feralpigroup.com

MARCHIO DI FABBRICA



0-4-5




CATALOGO RETE ELETTRICALDATA STANDARD

TS HS FERALPI

* Rouleaux : diamètre extérieur minimum autorisé = 500 mm

TRELLIS DE STRUCTURE (NF A 35-080-2)

Désignation FERALPI	Section				Abouts	Nombre	Longueur	Masse	Surface	Masse	Colis age
	S	S	E	D	AV AR	N	L	nominale	1 panneau	1 panneau	
	s	e	d	ad ag	n	l					
	cm ² /m	cm ² /m	mm	mm	mm/mm		mm	kg/m ²	m ²	kg	
TB FER 20	1,88	1,88	150	6	150/150	16	6000	2,487	14,40	35,81	40
		1,28	300	7	75/75	20	2400				
TB FER 25	2,57	2,57	150	7	150/150	16	6000	3,020	14,40	43,49	40
		1,28	300	7	75/75	20	2400				
TB FER 35	3,85	3,85	100	7	150/150	24	6000	4,026	14,40	57,98	30
		1,28	300	7	50/50	20	2400				
TB FER 50	5,03	5,03	100	8	150/150	24	6000	5,267	14,40	75,84	20
		1,68	300	8	50/50	20	2400				
TB FER 60	6,36	6,36	100	9	125/125	24	6000	6,986	14,40	100,60	16
		2,54	250	9	50/50	24	2400				
TB FER 15 C	1,42	1,42	200	6	100/100	12	4000	2,220	9,60	21,31	70
		1,42	200	6	100/100	20	2400				
TB FER 25 C	2,57	2,57	150	7	75/75	16	6000	4,026	14,40	57,98	30
		2,57	150	7	75/75	40	2400				
TB FER 25 CS	2,57	2,57	150	7	75/75	16	3000	4,026	7,20	28,99	40
		2,57	150	7	75/75	20	2400				
TB FER 40 C	3,85	3,85	100	7	50/50	24	6000	6,040	14,40	86,98	20
		3,85	100	7	50/50	60	2400				
TB FER 50 C	5,03	5,03	100	8	50/50	24	6000	7,900	14,40	113,76	15
		5,03	100	8	50/50	60	2400				
TB FER 65 C	6,36	6,36	100	9	50/50	24	6000	9,980	14,40	143,71	10
		6,36	100	9	50/50	60	2400				

Rev. 04 Data: 07/02/2014	Preparata da: Fabio Braga 	Verificata da: p.i. Italo Piras 	Approvata da: p.i. Italo Piras 
---	--	---	---